

Svařovací tabulka pro STH 160 pro dimenzi 50 - 160 mm pro PVDF

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlak (bar)	Doba chladnutí (min)
75	4,3		17,6	2	1	0,5	84	3	5	2	8
90	4,3	16	21	2	1	0,5	84	3	5	2	8
90	5,1		17,6	3	1	0,5	92	3	5	3	8
110	3,0	10	33	2	1	0,5	70	3	4	2	6
110	3,5	10	33	2	1	0,5	76	3	4	2	6
110	5,3	16	21	3	1	0,5	94	3	5	3	9
110	6,3		17,6	4	1	0,6	104	4	6	4	10
125	3,0		41	2	1	0,5	70	3	4	2	6
125	3,9	10	33	3	1	0,5	80	3	5	3	7
140	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
140	4,4	10	33	3	1	0,5	84	3	5	3	8
140	6,8	16	21	5	1	0,6	108	4	6	5	11
160	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
160	5,0	10	33	4	1	0,5	90	3	5	4	8
160	7,7	16	21	6	1	0,7	118	4	6	6	12