

Svařovací tabulka pro STH 250 pro dimenzi 75 - 250 mm pro PE 100

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlak (bar)	Doba chladnutí (min)
75	2,9	6	26	2	1	0,5	46	5	6	2	6
75	4,3	10	17	3	1	0,5	46	5	6	3	6
75	4,5	10	17	3	1	0,5	46	5	6	3	6
75	6,8	16	11	4	1	1	68	6	6	4	10
75	8,4	20	9	5	1	1,5	84	7	7	5	12
75	10,3	25	7,4	6	1	1,5	104	7	8	6	14
90	2,8	5	33	2	1	0,5	46	5	6	2	6
90	3,5	6	26	3	1	0,5	46	5	6	3	6
90	5,1	10	17	4	1	1	52	5	6	4	7
90	5,4	10	17	4	1	1	54	5	6	4	8
90	8,2	16	11	6	1	1,5	82	6	7	6	12
90	10,1	20	9	7	1	1,5	102	7	8	7	14
90	12,3	25	7,4	8	1	2	124	8	9	8	17
110	3,4	5	33	3	1	0,5	46	5	6	3	6
110	4,2	6	26	4	1	0,5	46	5	6	4	6
110	6,3	10	17	5	1	1	64	6	6	5	9
110	6,6	10	17	6	1	1	66	6	6	6	10
110	10,0	16	11	8	1	1,5	100	7	8	8	14
110	12,3	20	9	10	1	2	124	8	9	10	17
110	15,1	25	7,4	11	2	2	152	9	10	11	20
125	3,9	5	33	4	1	0,5	46	5	6	4	6
125	4,8	6	26	5	1	1	48	5	6	5	7
125	7,1	10	17	7	1	1,5	72	6	7	7	11
125	7,4	10	17	7	1	1,5	74	6	7	7	11
125	11,4	16	11	10	1	1,5	114	8	8	10	16
125	14,0	20	9	12	2	2	140	9	9	12	19
125	17,1	25	7,4	14	2	2	172	9	11	14	22
140	4,3	5	33	5	1	0,5	46	5	6	5	6
140	5,4	6	26	6	1	1	54	5	6	6	8
140	8,0	10	17	8	1	1,5	80	6	7	8	12
140	8,3	10	17	9	1	1,5	84	7	7	9	12
140	12,7	16	11	13	2	2	128	8	9	13	17
140	15,7	20	9	15	2	2	158	9	10	15	21
140	19,2	25	7,4	18	2	2,5	192	10	12	18	25
160	4,9	5	33	6	1	1	50	5	6	6	7

Svařovací tabulka pro STH 250 pro dimenzi 75 - 250 mm pro PE 100

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlak (bar)	Doba chladnutí (min)
160	6,2	6	26	8	1	1	62	6	6	8	9
160	9,1	10	17	11	2	1,5	92	7	7	11	13
160	9,5	10	17	11	2	1,5	96	7	8	11	14
160	14,6	16	11	16	2	2	146	9	10	16	19
160	17,9	20	9	20	2	2	180	10	11	20	23
160	21,9	25	7,4	23	3	2,5	220	11	13	23	28
180	5,5	5	33	8	1	1	56	5	6	8	8
180	6,9	6	26	9	1	1	70	6	6	9	10
180	10,2	10	17	14	2	1,5	102	7	8	14	14
180	10,7	10	17	14	2	1,5	108	7	8	14	15
180	16,4	16	11	21	3	2	164	9	10	21	22
180	20,1	20	9	25	3	2,5	202	10	12	25	26
180	24,6	25	7,4	29	3	2,5	246	12	14	29	31
200	6,2	5	33	10	1	1	62	6	6	10	9
200	7,7	6	26	12	2	1,5	78	6	7	12	11
200	11,4	10	17	17	2	1,5	114	8	8	17	16
200	11,9	10	17	17	2	1,5	120	8	8	17	16
200	18,2	16	11	25	3	2	182	10	11	25	24
200	22,4	20	9	30	3	2,5	224	11	13	30	28
200	27,4	25	7,4	36	4	3	274	13	15	36	34
225	5,5	4	41	10	1	1	56	5	6	10	8
225	6,9	5	33	12	2	1	70	6	6	12	10
225	8,6	6	26	14	2	1,5	86	7	7	14	12
225	12,8	10	17	21	3	2	128	8	9	21	17
225	13,4	10	17	22	3	2	134	8	9	22	18
225	20,5	16	11	32	4	2,5	206	10	12	32	26
225	25,2	20	9	38	4	2,5	252	12	14	38	32
225	30,8	25	7,4	45	5	3	308	14	17	45	38
250	9,6	6	26	18	2	1,5	96	7	8	18	14
250	14,2	10	17	26	3	2	142	9	9	26	19
250	14,8	10	17	27	3	2	148	9	10	27	20
250	22,7	16	11	39	4	2,5	228	11	13	39	29
250	27,9	20	9	47	5	3	280	13	15	47	35
250	34,2	25	7,4	56	6	3	342	15	18	56	42