

**Svařovací tabulka pro STH 250 pro dimenzi 75 - 250 mm pro PVDF**

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlak (bar)	Doba chladnutí (min)
75	4,3		17,6	2	1	0,5	84	3	5	2	8
90	4,3	16	21	2	1	0,5	84	3	5	2	8
90	5,1		17,6	3	1	0,5	92	3	5	3	8
110	3,0	10	33	2	1	0,5	70	3	4	2	6
110	3,5	10	33	2	1	0,5	76	3	4	2	6
110	5,3	16	21	3	1	0,5	94	3	5	3	9
110	6,3		17,6	4	1	0,6	104	4	6	4	10
125	3,0		41	2	1	0,5	70	3	4	2	6
125	3,9	10	33	3	1	0,5	80	3	5	3	7
140	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
140	4,4	10	33	3	1	0,5	84	3	5	3	8
140	6,8	16	21	5	1	0,6	108	4	6	5	11
160	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
160	5,0	10	33	4	1	0,5	90	3	5	4	8
160	7,7	16	21	6	1	0,7	118	4	6	6	12
180	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
180	5,6	10	33	5	1	0,5	96	4	6	5	9
180	8,7	16	21	8	1	0,9	128	4	7	8	13
200	6,2	10	33	7	1	0,6	102	4	6	7	10
225	7,1	10	33	8	1	0,7	112	4	6	8	11
225	8,0		26	9	1	0,8	120	4	7	9	12
225	10,9	16	21	12	2	1,1	150	4	8	12	15
250	7,8	10	33	10	1	0,8	118	4	7	10	12