

Svařovací tabulka pro STH 315 pro dimenzi 90 - 315 mm pro PVDF

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlak (bar)	Doba chladnutí (min)
110	5,3	16	21	2	1	0,5	94	3	5	2	9
110	6,3		17,6	2	1	0,6	104	4	6	2	10
140	4,4	10	33	2	1	0,5	84	3	5	2	8
140	6,8	16	21	3	1	0,6	108	4	6	3	11
160	5,0	10	33	3	1	0,5	90	3	5	3	8
160	7,7	16	21	4	1	0,7	118	4	6	4	12
180	3,0		51	2	1	0,5	70	3	4	2	6
180	5,6	10	33	3	1	0,5	96	4	6	3	9
180	8,7	16	21	5	1	0,9	128	4	7	5	13
200	6,2	10	33	4	1	0,6	102	4	6	4	10
225	7,1	10	33	5	1	0,7	112	4	6	5	11
225	8,0		26	5	1	0,8	120	4	7	5	12
225	10,9	16	21	7	1	1,1	150	4	8	7	15
250	7,8	10	33	6	1	0,8	118	4	7	6	12
315	7,7		41	7	1	0,7	118	4	6	7	12
315	9,8	10	33	9	1	1	138	4	7	9	14
315	12,2		26	11	2	1,1	162	4	8	11	17
315	17,9		17,6	16	2	1,5	220	5	11	16	23
315	28,7		11	24	3	2,2	328	5	15	24	38